



Laboratório de Celulose, Papel e Embalagem / CT-FLORESTA / IPT

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 1 108 085-203

CLIENTE: Santher Fábrica de Papel Santa Therezinha S/A
 CNPJ: 61.101.895/0004-98
 Rod. Capitão Barduino, km 98
 12900-005 – Bragança Paulista – SP

NATUREZA DO TRABALHO: Ensaios em papel para fins sanitários

REFERÊNCIA: Orçamento 876/19

1 MATERIAL

O Cliente enviou a este Instituto, em 08.03.2019, uma amostra de toalha de papel folha simples interfolhada institucional, constituída por um fardo com seis pacotes, contendo na embalagem os dizeres apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Designação do material

Dizeres presentes na embalagem, entre outros	Código da amostra no IPT
"Toalha Interfolhada Eco - 3 dobras - Folha simples - 22cm x 23cm - '100% fibras naturais' - CNPJ: 61.101.895/0004-98 - L350 21/02/19 10:48E - ETI00"	LPC 19047.1

Nota da Tabela 1: Não foram efetuados os ensaios de: 'Dimensões' para a confirmação do comprimento e largura das folhas e 'Composição Fibrosa' para confirmação do tipo de fibra.

O Cliente solicitou os ensaios relacionados na Tabela 2 e a classificação da amostra segundo a norma ABNT NBR 15464-7:2007.

2 MÉTODOS UTILIZADOS

A Tabela 2 apresenta os ensaios realizados, os métodos empregados e os seus respectivos códigos no IPT.

Tabela 2 – Ensaios e métodos

Ensaios	Método	Código do método no IPT
Fator de reflectância difusa no azul – alvura	ABNT NBR 15134:2007 – item 14	IPT378 Rev.8
Resistência à tração a úmido (direção longitudinal e transversal)	ABNT NBR 15134:2007 – item 8.1	IPT3175 Rev.4
Resistência à tração a úmido ponderada (cálculo)	ABNT NBR 15134:2007 – item 8.2	IPT3175 Rev.4
Determinação de pintas	ABNT NBR 15134:2007 – item 12	IPT3169 Rev.7
Determinação de furos	ABNT NBR 15134:2007 – item 13	IPT3169 Rev.7
Capacidade de absorção de água	ABNT NBR 15134:2007 – item 10	IPT3176 Rev.4
Tempo de absorção de água	ABNT NBR 15134:2007 – item 11	IPT3176 Rev.4

2.1 Equipamentos utilizados

- Balança analítica AW220 Shimadzu (EF-037) – Certificado de calibração nº 172 085-101 emitido pelo Laboratório de Metrologia Mecânica do Centro de Metrologia Mecânica, Elétrica e de Fluidos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, com validade até março de 2020.

Laboratório de Celulose, Papel e Embalagem / CT-FLORESTA / IPT

- Cesta cilíndrica (EF-036-3) – Certificados de medição nº 20 772-204 e nº 20 773-204 emitidos pelo Laboratório de Metrologia Mecânica do Centro de Metrologia Mecânica e Elétrica do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, com validade até setembro de 2022.
- Cronômetro digital AS-3 Casio (EF-173) – Certificado de calibração nº 171 520-101 emitido pelo Laboratório de Metrologia Elétrica do Centro de Metrologia Mecânica, Elétrica e de Fluidos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, com validade até fevereiro de 2021.
- Réguas graduadas em aço inoxidável 300 mm 182-125 Mitutoyo (EF-099) – Certificado de calibração nº 171 006-101 emitido pelo Laboratório de Metrologia Mecânica do Centro de Metrologia Mecânica, Elétrica e de Fluidos do IPT, com validade até fevereiro de 2021.
- Padrão de cerâmica branca (EF-107) – Certificado de medição J432314/2018 emitido por K&L - Laboratórios de Metrologia, com validade até abril de 2023.
- Máquina de ensaio universal DL-500 EMIC (EF-032 tração - células: 50 N - 543744) – Certificado de calibração nº 165 171-101 emitido pelo Laboratório de Metrologia Mecânica do Centro de Metrologia Mecânica, Elétrica e de Fluidos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, com validade até abril de 2020.
- Tabela comparativa EN ISO 15755 Paper and Board - Estimation of contraries, comparison chart (EF-151-8).

3 RESULTADOS

A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos.

Tabela 3 – “Toalha Interfolhada Eco - 3 dobras - Folha simples - 22cm x 23cm - '100% fibras naturais' - CNPJ: 61.101.895/0004-98 - L350 21/02/19 10:48E - ETI00”

Determinação	Resultado
Alvura difusa, com UV calibrado, em %	83,73 ± 0,87
Resistência à tração a úmido, em N/m - direção longitudinal	120,20 ± 11,63
- direção transversal	62,10 ± 8,67
Resistência à tração a úmido, ponderada, em N/m (cálculo)	86,40
Pintas, em mm ² /m ²	0,59
Furos, em mm ² /m ²	0,02
Capacidade de absorção de água – método da cestinha, em g/g	5,20 ± 0,24
Tempo de absorção de água – método da cestinha, em s	6,47 ± 1,01

Nota da Tabela 3: Os valores apresentados na tabela referem-se à média de: dez determinações para os ensaios de alvura e resistência à tração a úmido e cinco determinações para os ensaios de capacidade e tempo de absorção de água (método cestinha). A incerteza expandida apresentada nesta tabela é baseada em uma incerteza padronizada combinada multiplicada por um fator de abrangência k com v graus de liberdade, fornecendo um nível de confiança de aproximadamente 95 %, sendo que:

- k = 1,98 e v = 100 para o ensaio de alvura;
- k = 2,26 e v = 9 para o ensaio de resistência à tração a úmido, direções longitudinal e transversal;
- k = 2,8 e v = 4 para o ensaio de capacidade de absorção de água;
- k = 2,8 e v = 4 para o ensaio de tempo de absorção de água.

4 CLASSIFICAÇÃO

A amostra “Toalha Interfolhada Eco - 3 dobras - Folha simples - 22cm x 23cm - '100% fibras naturais' - CNPJ: 61.101.895/0004-98 - L350 21/02/19 10:48E - ETI00” tem suas características situadas nos critérios para ponderação, conforme apresentado na Tabela 4. A Tabela 5 apresenta a pontuação por característica.

Os resultados obtidos foram arredondados segundo a norma ABNT NBR 5891:2014 Regras de arredondamento na numeração decimal para atender o número de casas decimais especificadas na norma



Laboratório de Celulose, Papel e Embalagem / CT-FLORESTA / IPT

Relatório de Ensaio nº 1 108 085-203

ABNT NBR 15464-7:2007. A incerteza delimita uma faixa onde o valor verdadeiro da grandeza determinada pode se situar, sendo a média o valor mais provável. Para efeito de verificação da conformidade com os valores pré-estipulados em norma, adotou-se o valor da média.

Tabela 4 – Critérios para ponderação

Características	A	B	C	D
Alvura difusa, com UV calibrado, em %		X		
Resistência à tração a úmido, ponderada, em N/m (cálculo)		X		
Pintas, em mm ² /m ²	X			
Furos, em mm ² /m ²	X			
Capacidade de absorção de água – método da cestinha, em g/g	X			
Tempo de absorção de água – método da cestinha, em s		X		

Tabela 5 – Pontuação por característica

Características	Resultado	Pontuação
Alvura difusa, com UV calibrado, em %	83,7	4
Resistência à tração a úmido, ponderada, em N/m (cálculo)	86	4
Pintas, em mm ² /m ²	0	7
Furos, em mm ² /m ²	0	7
Capacidade de absorção de água – método da cestinha, em g/g	5,2	7
Tempo de absorção de água – método da cestinha, em s	6,5	4
Total	-	33

Nota da Tabela 5: Os valores apresentados nesta tabela são resultados do arredondamento.

A pontuação obtida para a amostra “Toalha Interfolhada Eco - 3 dobras - Folha simples - 22cm x 23cm - '100% fibras naturais' - CNPJ: 61.101.895/0004-98 - L350 21/02/19 10:48E - ETI00”, enviada pela Santher Fábrica de Papel Santa Therezinha S/A, a classifica como **Classe 1** segundo a norma ABNT NBR 15464-7:2007 – Produtos de papel para fins sanitários Parte 7: Toalha de papel folha simples interfolhada institucional – Classificação.

São Paulo, 3 de abril de 2019.

CENTRO DE TECNOLOGIA DE RECURSOS FLORESTAIS
Laboratório de Celulose, Papel e Embalagem

Química Caroline Hastenreiter Costa
Supervisora de Ensaio
CRQ 04162205 – NRE 8657

CENTRO DE TECNOLOGIA DE RECURSOS FLORESTAIS
Laboratório de Celulose, Papel e Embalagem

Eng. Quím. Dra. Patricia Kaji Yasumura
Chefe do Laboratório
CREA 5061113813/D – NRE 8462



Relatório de Ensaio nº 1 108 085-203

Laboratório de Celulose, Papel e Embalagem / CT-FLORESTA / IPT

5 EQUIPE TÉCNICA

Engenheira Química Doutora Patrícia Kaji Yasumura – IPT

Química Caroline Hastenreiter Costa – IPT

Engenheiro Químico Renato Rodrigues Fioritti – IPT

Técnico Antônio dos Santos Filho – IPT

Técnica em Química Priscila Lopes Tavaraya – IPT

Técnica em Química Juliana Lacerda de Souza Silva – IPT

9430